




UNSERE PREMIUM HARZE IM VERGLEICH

	WOODRESIN PREMIUM Cast Resin mit						WOODRESIN Premium Coating Resin System
	30 Premium Hardener	80 Ultra Premium Hardener	100 Ultra Premium Hardener	150 Ultra Premium Hardener	200 Ultra Premium Hardener	Ultra Hot Hardener	
Mischungsverhältnis (A : B) in Gewicht	100 : 60	100 : 40	100 : 45	100 : 50	100 : 65	100 : 145	100 : 55
min. Gießhöhe	0,1 cm	0,1 cm	1 cm	2 cm	3 cm	0,3 cm	0,1 cm
max. Gießhöhe	1 cm	4 cm	5 cm	6 cm	8 cm	2 cm	1 cm
Verarbeitungszeit	15 - 20 Minuten	60 - 90 Minuten	2 - 4 Stunden	3 - 5 Stunden	4 - 6 Stunden	2 Stunden	15 - 20 Minuten
vollst. Aushärtung	7 Tage	7 Tage	8 Tage	8 Tage	10 Tage	7 Tage	7 Tage
Entformbar	24 Stunden	12 Stunden	4 Tage	4 Tage	5 Tage	3 Tage	24 Stunden
Hitzebeständig bis	70°C	70°C	60°C	70 °C	80°C	150°C	70°C
							

VIELE WEITERE PRODUKTE FINDEN SIE IN UNSEREM KATALOG

